

Verniciatura di un Tavolo da Esterno

Esterni



Procedura

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all'occorrenza il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 – 150.

Applicazione dell'Impregnante all'acqua

Su legno ben preparato pulito e asciutto applicare a pennello una mano di Impregnante all'acqua serie **HI 20XX** (disponibile in varie colorazioni).

Lasciare essiccare per 4-6 ore.



Finitura Effetto Cera

Su impregnante asciutto applicare da una a massimo due mani di Finitura effetto Cera all'acqua **HI 2311** (trasparente) oppure **HI 2310** (color trasparente-ambrata), diluire all'occorrenza con acqua.



IMPORTANTE:

I cicli naturali (cioè quelli incolore) NON proteggendo la lignina dalle radiazioni UV dei raggi solari portano nel tempo all'ingrigimento superficiale del legno e al possibile distacco della pellicola di vernice, si consigliano quindi i cicli colorati.

